

MASSETTO PREMISCELATO

I massetti MTD vengono realizzati con le nostre attrezzature mobili con estrema **semplicità** e **tempi ridottissimi**; trasportiamo i materiali impiegati direttamente su mezzo mobile e realizziamo interventi anche in luoghi particolarmente difficili (centri storici, ristrutturazioni con esterni già ultimati o non raggiungibili con le attrezzature tradizionali) senza dispersione in cantiere di materiale in esubero. La fornitura e posa in opera del massetto, premiscelato a secco e composto da leganti speciali e da inerti altamente selezionati, consentono di ottenere una maggiore resistenza alla compressione e di ridurre i tempi di esecuzione rispetto ai prodotti tradizionali.

Il prodotto viene pompato, con apposito mescolatore a pressione, direttamente al piano. Alla sua asciugatura completa potrà essere applicata qualsiasi tipo di pavimentazione: legno, ceramiche, moquette, ecc...

Il massetto viene posato disgiunto alle pareti, steso e livellato mediante staggia e frattazzo secondo le consuete modalità di posa utilizzate per i massetti tradizionali.

Prima della posa si consiglia la stesura di un foglio di polietilene o analoga barriera vapore tra il solaio e l'areazione dei locali dopo la messa in opera per evitare ristagni di umidità e rallentamento dell'asciugatura.



MASSETTO PREMISCELATO

DATI TECNICI

Resistenza alla compressione (UNI EN 13892-2:2005)	11 MPa
Resistenza alla flessione (UNI EN 13892-2:2005)	2,6 Mpa
Massa volumica (UNI EN 1015-10)	2000 Kg/mc
Acqua d'impasto	8 – 9 %
Resa	ca. 18Kg / (mq x cm)
Spessore minimo di applicazione	4 cm
Conduttività termica (valore gabbellare rif. UNI EN 12664 ISO8302-1991)	0,85 W/Mk
Resistenza termica R23	0,032 (mqK)/W
Calpestabilità	24 h
pH	12 – 13
Permeabilità vapore acqueo (UNI EN 12086:1999)	P=0,069 mg/mhPa
Classe di reazione al fuoco (EN 13813 CT-C50-F6-A6)	A1
Umidità residua (30gg)	3%
Umidità residua a 45 gg	< 2%

Valori misurati a temperatura di 20° C e umidità relativa 50%



Sottofondi Isolanti Massetti Autolivellanti



SIMA s.a.s. di Cortivo Stefano
Via della Scienza, 38 Z.I.
Castelgomberto (VI)
Telefono e Fax 0445 446078
e-mail: info@sima-sas.it
web site: www.sima-sas.it